# 特許協力条約

PCT

REC'D 1 6 JUN 2005 PCT

WIPO

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 2004P10620W0	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP2004/008804	国際出願日 (日.月.年) 23.06.2004	優先日 (日.月.年) 25.06.2003			
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. <sup>7</sup> C08F36/06, B60C1/00, C08F4/54					
出願人 (氏名又は名称) 株式会社 ブリヂストン					

	***************************************						
						·	
		85 条に基づきこの国際 CT36 条)の規定に			た国際予備審査報	告である。	
2. この国際予	·備審查報告)	は、この表紙を含めて	全部で	4	_ ページからなる	•	
3. この報告に a. 「 附属		物件も添付されている で	。 . ページでま	<b>うる。</b>			
		この報告の基礎とされ 図面の用紙(PCT規				た訂正を含む明紀	御書、請求の範
		び補充欄に示したよう 機関が認定した差替え		<b>幹における国際</b>	出願の開示の範囲	を超えた補正を行	含むものとこの。
b. <b>厂</b> 電子 配列 ブル	表に関する	で 補充欄に示すように、 実施細則第 802 号参照	コンピュー	夕読み取り可		(電子媒体の種類 列表又は配列表)	
4. この国際予	備審查報告	は、次の内容を含む。		•	, •		
	第11概 包第11概 第 第 11 概 第 12 概 第 12 概 1 6 6 第 12 概 1 6 6 8 12 概 1 8 12 1	国際予備審査報告の基 受先権 所規性、進歩性又は産 発明の単一性の欠如 PCT35条(2)に規定す するための文献及び説 ある種の引用文献 国際出願の不備 国際出願に対する意見	業上の利用 「る新規性、 明				それを裏付

国際予備審査の請求告を受理した日 29.03.2005	国際予備審査報告を作成した日 01.06.2005				
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官(権限のある職員) 小出 直也	4 J	9640		
東京都千代田区段が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内	線 34	57		

第 I	欄	報告の基礎				
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。						
ſ		この報告は、 語による翻訳文を それは、次の目的で提出された翻訳文の言語であ				
		PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査	ତ <b>୍ତ</b> ୍ତ			
•	ŗ	PCT規則12.4にいう国際公開				
	Г	PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査				
		報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6条 用紙は、この報告において「出願時」とし、この	: (PCT14条) の規定に基づく命令に応答するために提出され 報告に添付していない。)			
	⋉	出願時の国際出願巷類				
		明細書	*			
	•	第 ページ、	出願時に提出されたもの			
		第 ページ*	、付けで国際予備審査機関が受理したもの 、付けで国際予備審査機関が受理したもの			
		第 ページ*	、 付けで国際予備審査機関が受理したもの			
	1	請求の範囲	,			
		第 項、	出願時に提出されたもの			
		第	、PCT19条の規定に基づき補正されたもの 、付けで国際予備審査機関が受理したもの			
		第項*	、			
		第	、初りて国際が開催追放的が文座したもの			
•	Г					
		第 ページ/図、	出願時に提出されたもの			
٠		第 ページ/図 *	出願時に提出されたもの 、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 、 付けで国際予備審査機関が受理したもの			
		第 ページ/図*	、付けで国際予備審査機関が受埋したもの			
	ŗ	配列表又は関連するテーブル				
	•	配列表に関する補充欄を参照すること。				
_		Advances in the company of the street positivities (a. S. S.	·			
з.	I.	補正により、下記の書類が削除された。	·			
		<b>厂</b> 明細書 第	ページ			
		「 請求の範囲 第	項			
		第	ページ/図			
		<ul><li>□ 配列表(具体的に記載すること)</li><li>□ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載</li></ul>	ナステレ)			
		1 出り込むの達するノーノル(条件はに記載	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
4.	<b>_</b>	この報告は、補充棚に示したように、この報告 えてされたものと認められるので、その補正が	に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超 されなかったものとして作成した。(PCT規則 70.2(c))			
		F 明細書 第	ページ			
		おおおお 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	ページ 項			
		第				
		□ 配列表(具体的に記載すること)	`			
		■ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載	すること)			
			,			
*	4.	に該当する場合、その用紙に"superseded"と記	入されることがある。			
•			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

#### 特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP2004/008804

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第 12 条 (PCT35 条(2)) に定める見解、 それを裏付ける文献及び説明				
1. 見解				
新規性 (N)	請求の範囲	8-16	有	
	請求の範囲	1-7	無	
進歩性 (IS)	請求の範囲		有	
	請求の範囲	1-16	無	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-16	- 右	

### 2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

この国際予備審査報告は以下の文献D1-D9に基づいて作成した。

請求の範囲

D 1 : WO 00/52062 A1 D 2 : JP 2002-187908 A D 3 : JP 2001-48940 A

D 4: WO 02/38635 A1 (&JP 2004-513998 A) D 5: JP 2002-256012 A

D 6 : JP 7-188316 A D 7 : JP 55-66903 A D 8 : JP 7-165811 A

D 9 : JP 2000-34320 A

## (請求の範囲1~7について)

請求の範囲1~7はD1,D2により新規性を有さない。また、D3~D5により 進歩性を有さない。

D1, D2には、数平均分子量が100,000~500,000、シス1,4結合含量が98.0%以上、Mw/Mnが1.6~2.7である1,3ーブタジエン単独重合体が記載されている。

これらには、ビニル結合含量について測定値が記載されていないが、本願発明と同等の高いシス1,4結合含量を有する重合体であることから、そのビニル結合含量を測定すれば、0.3%未満となる蓋然性が高い。

また、D3には、ムーニー粘度 42~120,シス1,4結合含量が 99~99.3 モル%、ビニル結合含量が 0.3~0.5 モル%、Mw/Mnが 2.28~3.89 の 1,3 ープタジエン単独重合体が記載されている。

D4, D5には、高いシス1, 4結合含量を有する共役ジェン重合体の製造において、重合温度を低くすることによってシス1, 4結合含量を更に向上できることが記載されている(D4: 請求の範囲、実施例 D5: 例3, 4の比較)。

D3のビニル結合含量はNMRによって測定されたものであり、本願明細書表3の記載からみて、フーリエ変換赤外分光法で測定すれば若干大きな値となると考えられるが、D3において、シス1,4結合含量を更に高める(すなわち、ビニル結合含量は低下する)ために、より低温で重合を行うことは当業者に容易である。

#### 補充概

いずれかの欄の大きさが足りない場合

#### 第 V 棚の続き

## (請求の範囲1~10について)

請求の範囲1~10はD4~D7により進歩性を有さない。

D6, D7には、ネオジムの(分岐)カルボン酸塩、水素化ジアルキルアルミニウム、塩化アルキルアルミニウム等のルイス酸からなる触媒の存在下、1,3ーブタジエンを重合させて高シスポリブタジエンを製造することが記載されている。

D6, D7において、シス1, 4結合含量を更に高める(すなわち、ビニル結合含量は低下する)ために、より低温で重合を行うことは当業者に容易である。

## (請求の範囲11, 12について)

請求の範囲11,12はD4~D9により進歩性を有さない。

D8には、ネオジムの(分岐)カルボン酸塩とルイス酸を含む1,3-ブタジエン重合触媒において、触媒成分としてさらにアルミニウムトリアルキル、水素化ジアルキルアルミニウムおよび/またはアルミノキサンを組み合わせることが記載されている。

D6, D7において、上記のとおり低温で重合を行う際に、触媒成分として水素化ジアルキルアルミニウムに加え、これと同等と認識されているアルミノキサンを併用することは容易である。

また、D9には、ネオジムの(分岐)カルボン酸塩、アルモキサン、有機アルミニウム化合物、金属ハロゲン化物とルイス塩基との反応物からなる触媒を用いて1,3ーブタジエンを重合させ、高シスポリブタジエンを製造することが記載されている。

D9においても、シス1,4結合含量を更に高める(すなわち、ビニル結合含量は低下する)ために、より低温で重合を行うことは当業者に容易である。

## (請求の範囲13~16について)

請求の範囲13~16はD1~D9により進歩性を有さない。

高シスポリブタジエンをタイヤの材料として使用すること、その際充填剤を適当量配合することは当業者に周知である(必要ならD7:第2頁左下欄1-4行を参照)。